

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2020
Vannsikring**OLDROYD® MultiSafe 1500 PE**

2178

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:	
Prosjekt, adresse:	
Bruksområde:	

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Fleksibel polyetylen geomembran for vannsikring med god kjemikaliebestandighet.

OLDROYD® MultiSafe 1500 PE er en sort 1,5 mm tykk membran av sterk polyetylen (PE). Den er spesielt utviklet for vannsikring av reservoarer og dammer

OLDROYD® MultiSafe 1500 PE er basert på OLDROYD® Multi-Layer Technology™ og består av tre sjikt. Markeringsstripe på begge sider for å sikre riktig overlapp for varmluftsveis.

OLDROYD® MultiSafe 1500 PE er beregnet på varmluftsveising av skjøtene og leveres på rull i bredder opp til 4,2 m og lengder opp til 70 m pr.rull.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon:	Rull opp til BxL= 4,2 x 70 m eller på forespørsel
Fargekode:	Membranen er sort på begge sider
Overflatebehandling:	Ingen hvis ren
Vedlegg, dokumentasjon	Teknisk datablad, Sikkerhets datablad

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale?	Nei Ja Hvis ja, firma.....
Regulært vedlikehold:	Vedlikeholdsfri om installert som heldekkende membran med sveisede skjøter.
Reparasjon av hull:	Reparasjon av hull/skader, gjennomføringer eller sammenføyning mot andre materialer gjøres ved hjelp av varm luft eller ekstruder-sveisemaskin. Ved bruk av ekstruder-sveisemaskin må PE-sveisetråd fra Oldroyd eller
Gjennomføringer:	tilsvarende sveisetråd benyttes. Ved tilføring av mer materiale må dette være av samme type OLDROYD®
Sammenføyning mot andre materialer:	MultiSafe 1500 PE.

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2020
Vannsikring

OLDROYD® MultiSafe 1500 PE

2178

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftning (ikke utsettes for UV lys):	> 120 år
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%
Renhold:	-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres.
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig.
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt.
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på stedet. Materialet kan gjenvinnes. Ved demontering/rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Adresse:	Isdammen 25 3962 Stathelle
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no